

## Classi di aspetto di pannelli di legno massiccio multistrato

Caratteristiche	Classi di aspetto				
	0	A	B	C	S
Incollaggio	Nessuna linea di incollaggio aperta		Giunti aperti $\leq 100$ mm/1 m di linea di incollaggio consentito		
Mescolanza di specie	Non consentita		Non consentita; tuttavia nell'abete rosso una proporzione pari al 10% di abete è consentita se uniformemente distribuita	Consentita	
Aspetto e colore	Colore e consistenza ben bilanciati		Colore e consistenza ampiamente bilanciati	Nessun requisito	
Tessitura	Tessitura grossolana non consentita	Tessitura grossolana consentita		Nessun requisito	
Nodi	Nodi sani aderenti: con abete rosso Fino ad un diametro di 30 mm con pino e larice Fino ad un diametro di 50 mm		Fino ad un diametro di 40 mm Fino ad un diametro di 60 mm; singoli nodi neri consentiti	Consentiti	Nodi sani aderenti fino ad un diametro di 60 mm e singoli fori di nodi fino ad un diametro di 10 mm consentiti
Tasselli circolari <sup>a)</sup>	Singoli tasselli circolari naturali consentiti	Tasselli circolari naturali consentiti	Consentiti		Fino ad un diametro di 40 mm consentiti
Tasche di resina	Singola fino a 2 mm $\times$ 30 mm consentita	Singola fino a 3 mm $\times$ 40 mm consentita	Singola fino a 5 mm $\times$ 50 mm consentita	Consentita	Fino a 5 mm $\times$ 50 mm consentita

**Classi di aspetto di pannelli di legno massiccio multistrato (Continua)**

Caratteristiche	Classi di aspetto				
	0	A	B	C	S
Tasche di resina riparate	Singoli tasselli circolari consentiti	Consentite			
Inclusione di corteccia	Non consentite		Singola consentita	Consentite	Singola consentita
Fessurazioni	Singole incrinature superficiali consentite		Singole incrinature superficiali e fessurazioni finali fino a 50 mm di lunghezza consentite	Consentite	Per 1 m <sup>2</sup> : 1 incrinatura fino a 1 mm di larghezza e 500 mm di lunghezza consentita (Inclinazione fino a 1:10)
Midollo	Non consentito	Occasionalmente fino a 400 mm di lunghezza consentito	Consentito		
Legno di compressione	Non consentito	Occasionalmente consentito	Consentito		Fino al 40% della larghezza del pannello consentito
Attacco da insetti	Non consentito			Singoli fori causati da piccoli vermi consentiti a condizione che i vermi siano inattivi	Non consentito
Scolorimento	Non consentito		Leggero scolorimento consentito	Consentito	
Carie	Non consentita				
Aiburno	Consentito con il pino, piccole strisce fino al 20% della larghezza della lamella consentite con il larice		Consentito		
Spessore della linea di incollaggio	max. 0,2 mm		max. 0,3 mm	Nessun requisito	max. 0,3 mm
Qualità di lavorazione della superficie	Senza difetti	Piccoli difetti singoli consentiti	Difetti singoli consentiti	Nessun requisito	Piccoli difetti singoli consentiti
Qualità dei bordi e delle estremità dei pannelli (punti distaccati, non integri)	Senza difetti	Piccoli difetti singoli consentiti	Difetti singoli consentiti	Nessun requisito	Senza difetti
Larghezza delle singole lamelle	min. 60 mm (non valida per lamelle di bordo)		Nessun requisito		min. 30 mm max. 180 mm (non valida per lamelle di bordo)
Bordi della lamella	Bordi paralleli			Bordi paralleli o conici	
Giunti finali nelle lamelle	Non consentiti		Giunti a dita o giunti equivalenti consentiti	Consentiti	Giunti a dita o giunti equivalenti consentiti
a)	Misurazioni dei tasselli ovali come per i nodi.				