

binderholz PANNELLO ANTICATO A 3 STRATI □

scheda tecnica

Tipo del legno: **ABETE EVAPORATO**

Gli strati esterni sono in abete evaporato sulle 2 facce, lamelle continue.

Lunghezza: 4000-5050 mm

Larghezza: 2050 mm

Spessore: 19 mm

Certificazione CE: EPH Dresden, conforme a EN 13986

ASSORTIMENTO: EN 13017-1

Qualità: A/B e A/C+ oppure doga larga (rustico) A/B-R e A/C+R

A **parte anteriore:** praticamente senza difetti di colore, nodi cadenti riparati e sostituiti con nodi naturali, sporadiche sacche di resina, quasi senza venature di cuore

B **parte posteriore:** tecnicamente senza imperfezioni, piccole variazioni di colore, limitate sacche di resina, nodi cadenti riparati con nodi naturali, con venature di cuore

C + **parte posteriore:** tecnicamente senza imperfezioni – praticamente chiuso, pochi nodi cadenti aperti possibili, riparati con nodi naturali. Senza esigenza di colore, crescita, sacche di resina e segni di corteccia.

Incollaggio: AW 100 conforme a DIN 68705 parte 2, resistente alle intemperie
Ö-NORMA B 3022 – VF
ineccepibile per la bioedilizia, per interni ed esterni.

Struttura: incollaggio incrociato, a tre strati

Strato esterno: lamelle continue, larghezza lamelle: ca. 110-140 mm, giunti incollati oppure 174-190 per rustico.

Superficie: levigati sulle 2 facce K80

Grado di umidità: in partenza ca. 8 %

Imballaggio: in pacchi coperti con plastica, protezione dall'umidità e dalla luce, spigoli protetti, traversine sotto ogni pacco.

Marcatura: tipo del legno, qualità, spessore, dimensione

Il legno proviene da boschi che sono sfruttati in conformità alle normative e leggi vigenti.

Possibili variazioni tecniche.
mhpl3antik_it, v2022

